

 FAME INDUSTRIA DE LA REPÚBLICA Y DEFENSA NACIONAL		FICHA TÉCNICA		COD.: FAME-CC-FR-15	
				REV.: 01	
DATOS GENERALES					
CÓDIGO BAAN 23100000236		DESCRIPCIÓN NYLON IMPREG. LIVIANO VMI.		UNIDAD DE MEDIDA m	COLOR REFERENCIAL VERDE MILITAR
DATOS ESPECÍFICOS					
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-0419 TPG	ΔE 1
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TAFETÁN 1/1 FILM IMPERMEABILIZADO	-
3	COMPOSICIÓN	AATCC-20A	-		
3.1	NYLON		%	100	-
4	PESO	ISO 3801	g/m²	200	± 5%
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 2
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2
8	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	ASTM D-5034	kgf	≥ 50	-
9	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	kgf	≥ 40	-
10	REPELENCIA AL AGUA	AATCC-22	ESCALA	≥ 90(ISO 4)	-
11	PRESIÓN HIDROSTÁTICA (IMPERMEABLE)*	AATCC-127	kpa	>10	-
12	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
13	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-
14	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR *	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
15	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR *	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
16	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORA)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
17	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-
USO EN CONFECCIÓN					
18	PONCHO DE AGUA, CHALECO DE COMBATE, FORRO DE MOCHILA Y GORRA IMPERMEABLE				
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS					
A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*)EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.				
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.				
C	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.				
RESPONSABILIDADES					
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD	