



# FICHA TÉCNICA

COD.: FAME-CC-FR-15

REV.: 01

## DATOS GENERALES

CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL
23100001343	TELA JERS 120TB 65PES/35CO V.M	m	VERDE MUSGO

## DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	18-0426 TPG	$\Delta E 1$
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	PUNTO / JERSEY PEINADO	-
3	COMPOSICIÓN		-		
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	65	$\pm 5 \%$
3.2	ALGODÓN	AATCC-20A	%	35	$\pm 5 \%$
4	PESO	ISO 3801	g/m <sup>2</sup>	175	$\pm 5 \%$
5	ANCHO ÚTIL TUBULAR	ASTM D 3774	cm	120	$\pm 1,5 \%$
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	$\pm 4$
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	$\pm 4$
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	$\geq 4$	-
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	$\geq 3-4$	-
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR*	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	$\geq 4$	-
11	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO MANCHADO*	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	$\geq 4$	-
12	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORA)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	$\geq 4$	-
13	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-1	ESCALA 1 A 5	$\geq 4$	-
14	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	$\Delta E$	$\leq 1$	-

## USO EN CONFECCIÓN

15 CAMISETAS

## REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.
C	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.

## RESPONSABILIDADES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD