FAME INSTITUTE AND		FICHA TÉCNICA				COD.: FAME-CC-FR-15		
							REV.: 01	
			DATOS GENERAL		1 11	NIDAD DE	T	
	CÓDIGO BAAN			DESCRIPCIÓN		MEDIDA m	COLOR REFERENCIAL	
	23100000072		,	LANILLA 55PO/45LA GRIS NACIONAL			GRIS JASPEADA	
DATOS ESPECIFICOS								
ÍTEM			NORMA / MÉTODO	UNIDAD		LOR	TOLERANCIA	
1	PANTONE		ISO 105-A06	-		-	-	
2	TIPO DE TEJIDO		ISO 7211-1	-	TAFE	TÁN 1/1	-	
3	COMPOSICIÓN			-				
3.1	POLIÉSTER		AATCC-20A	%		55	± 5	
3.2	LANA		AATCC-20A	%		45	± 5	
4	PESO		ISO 3801	g/m²		:00	±5%	
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO		ASTM D 3774	cm		51	± 3	
6	NÚMERO DE HILOS URDIMBRE		ISO 7211-2	#HILOS / cm		21	± 2	
7	NÚMERO DE HILOS TRAMA		ISO 7211-2	#HILOS / cm		19	± 2	
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE		AATCC-135	%		0	±2	
9	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA		AATCC-135	%		0	± 2	
10	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE		ASTM D-5034	kgf	2	50	-	
11	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA		ASTM D-5034	kgf	2	45	-	
12	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO		AATCC-8	ESCALA DE GRISE	S 2	≥ 4	-	
13	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO		AATCC-8	ESCALA DE GRISE	S ≥	3-4	-	
14	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR		TEST 3A	ESCALA DE GRISE	S P	≥ 4	-	
15	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR		AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISE	S P	≥ 4	-	
16	SOLIDEZ DEL COLOR AL PLANCHADO SECO*		AATCC-133	ESCALA DE GRISE	S P	≥ 4	-	
17	SOLIDEZ DEL COLOR AL PLANCHADO HUMEDO*		* AATCC-133	ESCALA DE GRISE	S P	≥ 4	-	
18	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORA)*		AATCC-16	ESCALA DE GRISE	S 2	≥ 4	-	
19	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LIMPIEZA EN SECO *		* ISO 105-D01	ESCALA DE GRISE	S 2	≥ 4	-	
20	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING		ISO 12945-2	ESCALA 1 A 5	2	≥ 4	-	
21	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR		CIELAB D65/10	ΔΕ	. ≤	1	-	
	USO EN CONFECCIÓN							
22 TERNOS								
	REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE							
В	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
С	EL PRODUCTO SE REQUIERE EN ANCHO ABIERTO.							
D	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.							
RESPONSABILIDADES								
ELABORADO POR:			REVISADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:		

ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD

ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD