	FAME								
U	FICHA TÉCNI					COD.: FAME-CC-FR-15 REV.: 01			
\\/		DATOS GENERALES					REV VI		
	CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		T u	NIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL		
	23100000255		TELA CHOMPA 55POL/45LAN NEGRO			m	NEGRO		
DATOS ESPECÍFICOS									
ÍTEM	PARÁMETRO		NORMA / MÉTODO	UNIDAD		VALOR	TOLERANCIA		
1	PANTONE		ISO 105-A06	-	1	9-4006 TPG	ΔE 1		
2	TIPO DE TEJIDO		ISO 7211-1	-		SARGA 2/1	-		
3	COMPOSICIÓN								
3.1	POLIÉSTER		AATCC-20A	%		55	±5		
3.2	LANA		AATCC-20A	%		45	±5		
4	PESO		ISO 3801	g/m²		220	±5%		
	ANCHO ÚTIL ABIERTO		ASTM D 3774						
5				#HILOS / cm	151		±3		
6	NÚMERO DE HILOS URDIMBRE		ISO 7211-2			33	± 2		
7	NÚMERO DE HILOS TRAMA		ISO 7211-2	#HILOS / cm		22	± 2		
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE		AATCC-135	%		0	± 2		
9	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO T	RAMA	AATCC-135	%		0	± 2		
10	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDII	MBRE	ASTM D-5034	kgf		≥ 50	-		
11	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRA	AMA	ASTM D-5034	kgf		≥ 40	-		
12	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SI	ECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES		≥ 4	-		
13	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚI		AATCC-8	ESCALA DE GRISES		≥ 3-4	-		
14	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DON CAMBIO DE COLOR	IESTICO	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES		≥ 4	-		
15	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DON TRANSFERENCIA DE COLOR	IÉSTICO	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES		≥ 4	-		
16	SOLIDEZ DEL COLOR AL PLANCHADO	SECO*	AATCC-133	ESCALA DE GRISES		≥ 4	-		
17	SOLIDEZ DEL COLOR AL PLANCHADO I	HUMEDO*	AATCC-133	ESCALA DE GRISES		≥ 4	-		
18	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORA)*		AATCC-16	ESCALA DE GRISES		≥ 4	-		
19	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LIMPIEZA E	N SECO *	ISO 105-D01	ESCALA DE GRISES		≥ 4	-		
20	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE P	ILLING	ISO 12945-2	ESCALA 1 A 5		≥ 4	-		
21	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁN	IDAR	CIELAB D65/10	ΔΕ		≤ 1	-		
	USO EN CONFECCIÓN								
22	22 CHOMPA FORMAL Y SMOKING								
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS									
А	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTI								
В	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.								
С	EL PRODUCTO SE REQUIERE EN ANCHO ABIERTO.								
D									
RESPONSABILIDADES									
ELABORADO POR:			REVISADO POR:		APROBADO POR:				

ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD

ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD