	FICHA TÉCNICA					COD.: FAME-CC-FR-15		
V	HOLESTING OF LA SEGUIDADO VOEPTERA NACIONAL					REV.: 01		
			DATOS GENERA	LES				
	CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNI	DAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	
	23100000455		CASIMIR 50/50 PES/PAC AZUL			m	AZUL	
			DATOS ESPECÍFI	cos				
ÍTEM	PARÁMETRO		NORMA / MÉTODO	UNIDAD		VALOR	TOLERANCIA	
1	PANTONE		ISO 105-A06	-	19-	-4024 TPG	ΔE 1	
2	TIPO DE TEJIDO		ISO 7211-1	-	Т	AFETÁN	-	
3	COMPOSICIÓN			-				
3.1	POLIÉSTER		AATCC-20A	%		50	± 5 %	
3.2	ACRÍLICO		AATCC-20A	%		50	± 5 %	
4	PESO		ISO 3801	g/m²		190	± 5 %	
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO		ASTM D 3774	cm		150	± 3	
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE		AATCC-135	%		0	± 2	
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA		AATCC-135	%		0	± 2	
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO		AATCC-8	ESCALA DE		≥ 4	-	
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO		AATCC-8	GRISES ESCALA DE		≥ 3-4	-	
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DO		AATCC-61	GRISES ESCALA DE		≥ 4	-	
11	CAMBIO DE COLOR SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO		TEST 3A AATCC-61	GRISES ESCALA DE		≥ 4	_	
12	TRANSFERENCIA DE COLOR SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORA)*		TEST 3A  AATCC-16	GRISES ESCALA DE		≥4	_	
	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING		ISO 12945-2	GRISES ESCALA 1 A 5		≥4	_	
13			CIELAB				-	
14	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR		D65/10	ΔΕ		≤1	-	
_			USO EN CONFEC	CION				
15	CORBATÍN Y CORBATA							
	REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE							
В								
TACTO SUAVE, CONFORTABLE.								
RESPONSABILIDADES								
ELABORADO POR:			REVISADO POR:		APROBADO POR:			
					1			

ING. JAIME CHASIG
ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD

ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD