

**INFORME COMPARATIVO
LABORATORIO FAME S.A.**

COD.: FAME-CC-FR-08

REV.: 00

FECHA: 02/10/2025
PROCESO: PE-FAME_2013-2025-070

					OFERENTE	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	Nº INFORME: 18445 CÓDIGO: M001	C/NC	
23600001321	PLANTILLA SHOCK ABSORBER ACTIVE	par	BICOLOR (TEXTIL= NEGRO) (PU = BLANCO)	BICOLOR (TEXTIL= NEGRO) (PU = BLANCO)	C	

DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-4006 TPG	ΔE 1	19-4006 TPG	C
2	ESTRUCTURA	-	-	POLIURETANO INYECTADO	-	POLIURETANO INYECTADO	C
3	FORRO TEXTIL	-	%	100% POLIÉSTER	-	100% POLIÉSTER	C
4	ESPESOR EN LA LINEA METATARSIANA (PUNTA)	-	mm	3,9	± 0,6	4,20	C
5	ESPESOR EN EL APOYO DEL CALCÁNEO (TALÓN)	-	mm	11,2	± 0,6	11,1	C
6	DENSIDAD	ASTM D 297	g/cm³	0,3	± 0,02	0,31	C
7	DUREZA	NTE INEN-ISO 7619-1	SHORE A	15	± 3	17,0	C
8	PESO PAR / # 40	-	g	75	± 5 %	74,9	C
9	SISTEMA DE PERFORACIÓN	-	-	ZONA PLANTAR	-	ZONA PLANTAR	C

USO EN CONFECCIÓN							
10	BOTA TÁCTICA						C

ESQUEMA GRÁFICO REFERENCIAL							
11							C

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	EN TALLAS ESPECÍFICAS ÚNICAS PARA CADA NÚMERO (MARCADO DESDE LA TALLA 33 HASTA LA 48).						C
B	DEBE DE SER FABRICADA EN MATERIAL EXPANDIDO POLIURETANO (PU) DE CELDA CERRADA.						C
C	FORRO TEXTIL DEBE TENER TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL BAJO AATCC-147, SE SOLICITA PRESENTAR CERTIFICACIÓN QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PARÁMETRO.						
D	QUE RETOMEN SU FORMA ORIGINAL DEBIDO A SU MEMORIA.						C
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						

RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:			
				Simbología C= Cumple N/C= No Cumple			
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD			