

 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		FICHA TÉCNICA		CÓD.: FAME-CC-FR-15 REV.:00		
DATOS GENERALES						
CÓDIGO BAAN 24100000071		DESCRIPCIÓN CUERO TIPO BERLINES		UNIDAD DE MEDIDA dm²	COLOR REFERENCIAL COYOTE	
DATOS ESPECÍFICOS						
ÍTEM	PARÁMETRO		NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	TAMAÑO DE BANDA		NTE INEN-11646	dm²	≥ 136	-
2	ÁREA NO APROVECHABLE DE LA PIEL CLASE A	CRUPÓN	NTE INEN-1810	%	≤ 5	-
		FUERA DE CRUPÓN			≤ 10	-
3	DEFECTOS DE LA PIEL PERMISIBLES CLASE A	CRUPÓN	NTE INEN-1810	-	≤ 3	-
		FUERA DE CRUPÓN		-	≤ 6	-
4	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL		NTE INEN - ISO 3376	MPa	≥ 15	-
5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL		NTE INEN - ISO 3376	MPa	≥ 15	-
6	RESISTENCIA AL RASGADO LONGITUDINAL		NTE INEN-ISO 3377-2	N	≥ 50	-
7	RESISTENCIA AL RASGADO TRANSVERSAL		NTE INEN-ISO 3377-2	N	≥ 50	-
8	ELONGACIÓN A LA ROTURA		NTE INEN-ISO 3376	%	≥ 40	-
9	SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE HÚMEDO *		NTE INEN - ISO 11640	ESCALA DE GRISES	≥ 3	-
10	SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE SECO *		NTE INEN - ISO 11640	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
11	ELASTÓMETRO		ISO 3379	mm	≥ 7	-
12	ESPESOR		NTE INEN-558	mm	2	± 0,2
13	HIDROFUGACIÓN *	TIEMPO	NTE INEN - ISO 5403-1	minutos	≥ 120	-
		ABSORCIÓN	NTE INEN - ISO 5403-1	%	≤ 30	-
14	HÚMEDAD		-	%	≥ 8	-
15	TIPO DE ACABADO		-	%	LISO AFELPADO	-
USO						
16	BOTA Y BOTÍN					
GRÁFICO REFERENCIAL						
17						
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.					
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:		
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD		