

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO VARIOS COLORES PY 169-178-180-183-189-189 2025 PARA FAME S.A.		
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-080	FAME S.A.

Sangolquí 18 de noviembre del 2025

TCRN. (S.P.) Ing. Miguel Gutiérrez Guzmán  
**GERENTE GENERAL**  
**FAME S.A.**

Departamento de Adquisiciones:  
 Autorizado proceder conforme a  
 normativa legal vigente.

## 1. ANTECEDENTES DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL:

Mediante Resolución de Inicio No. FAME-2025-RI-AC-360 de fecha 29 de octubre de 2025, suscrita por el TCRN. (S.P.) Ing. Miguel Gutiérrez Guzmán Gerente General de FAME S.A., se aprobó el inicio, el cronograma y los pliegos del proceso No. PE-FAME\_2013-2025-080, para la ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO VARIOS COLORES PY 169-178-180-183-189-189 2025 PARA FAME S.A., así como mi delegación, para llevar a cabo el procedimiento precontractual del proceso.

## 2. ANÁLISIS DEL PROCESO

Con fecha 29 de octubre del 2025, se publicó el procedimiento de Giro Específico de Negocio signado con el código No. PE-FAME\_2013-2025-080, para la ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO VARIOS COLORES PY 169-178-180-183-189-189 2025 PARA FAME S.A., conforme el siguiente detalle:

ETAPA	TÉRMINO MÍNIMO	CONDICIÓN	FECHA	HORA
FECHA DE PUBLICACIÓN	-	N/A	29/10/2025	18:00
TÉRMINO PARA EFECTUAR PREGUNTAS	2 DÍAS	Contado desde la publicación del procedimiento en la página web de FAME S.A. (Las preguntas se deberán realizar a través de la página web de FAME S.A.)	31/10/2025	18:00
TÉRMINO PARA EMITIR RESPUESTAS Y ACLARACIONES	1 DÍA	Contado desde el vencimiento de la fecha para efectuar preguntas (Las respuestas se deberán realizar a través de la página web de FAME S.A.)	5/11/2025	18:00
TÉRMINO PARA RECEPCIÓN OFERTA TÉCNICA	2 DÍAS	Contados desde el vencimiento de la fecha para emitir respuestas y aclaraciones	7/11/2025	12:00
TÉRMINO PARA SOLICITAR CONVALIDACIÓN DE ERRORES	1 DÍA	Contados desde el vencimiento de la fecha de recepción de ofertas	10/11/2025	18:00
TÉRMINO PARA CONVALIDACIÓN DE ERRORES	2 DÍAS	Contados desde el vencimiento de la fecha para solicitar convalidación de errores	12/11/2025	18:00
CALIFICACIÓN	2 DÍAS	Contados desde el vencimiento de la fecha de convalidación de errores	13/11/2025	18:00
FECHA ESTIMADA ADJUDICACIÓN	-	-	14/11/2025	18:00

Activ  
Veta C

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 <small>INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO VARIOS COLORES PY 169-178-180-183-189-189 2025 PARA FAME S.A.		
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-080	

## 2.1. ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Al efecto NO se realizaron las siguientes preguntas dentro del proceso No. PE-FAME\_2013-2025-080, para la ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO VARIOS COLORES PY 169-178-180-183-189-189 2025 PARA FAME S.A., conforme consta en el acta.

## 2.2. ACTA DE APERTURA DE OFERTA

Con fecha 07 de noviembre apertura de 2025, se registró la recepción de una oferta notificado mediante correo electrónico conforme el siguiente detalle:

No	NOMBRE DEL OFERENTE	FECHA DE REGISTRO DE OFERTA	HORA DE RECEPCIÓN DE OFERTA	NÚMERO DE ARCHIVOS	HABILITACIÓN	ACTIVO EN EL SRI	VALIDACIÓN DE FIRMAS
1	TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA LTDA. RUC: 1790313352001	06 DE NOVIEMBRE DEL 2025	13:58	1	SI	SI	SI

## 2.3. ACTA DE CONVALIDACIÓN

Al efecto NO se realizó convalidación de errores del proceso No. PE-FAME\_2013-2025-080, para la ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO VARIOS COLORES PY 169-178-180-183-189-189 2025 PARA FAME S.A.

## 2.4. ACTA DE CALIFICACIÓN

Con fecha 13 de noviembre de 2025, como delegada del proceso se inició con la Evaluación de la oferta conforme numerales 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, de los pliegos del proceso, así como la verificación de calidad, conforme el siguiente detalle:

4.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta técnica se evaluará considerando la presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego (...).			
No. Parámetro solicitado	TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA LTDA.		Parámetro ofertado.
	Cumple	No cumple	
Presentación y compromiso	X		El oferente si cumple con la presentación y compromiso.
Datos generales del oferente	X		El oferente si cumple con el apartado.
Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona Jurídica.	X		El oferente cumple con la identificación de sus socios.
Situación financiera del oferente	X		El oferente cumple con el apartado de situación financiera
Componente de los bienes y servicios ofertados	X		El oferente SI presenta sus fichas técnicas conforme numeral 1.6 de los pliegos.
Oferta Económica Inicial	X		El oferente SI cumple con el apartado.
Experiencia del oferente. Soporte técnico en caso de haber sido exigido)	No requerido por la entidad		
Personal técnico propuesto para el proyecto	No requerido por la entidad		
Equipo mínimo requerido	No requerido por la entidad		

INFORME DE ADJUDICACIÓN			FAME S.A.				
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO						
ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO VARIOS COLORES PY 169-178-180-183-189-189 2025 PARA FAME S.A.							
CÓDIGO DEL PROCESO:							
PE-FAME_2013-2025-080							

Umbra de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta Umbra	X		El oferente declara <b>NO</b> ser intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de todos los productos que conforman su oferta.
Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano de la oferta	X		El oferente declara <b>NO</b> ser intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de todos los productos que conforman su oferta.
<b>Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)</b>			El oferente señala que <b>NO</b> aplica tal formulario.
Especificaciones técnicas o términos de referencia	X		El oferente <b>SI</b> cumple con las características técnicas conforme numeral 1.6 de los pliegos.
Muestras	X		El oferente <b>SI</b> presenta las muestras solicitadas, conforme requerimiento de la entidad contratante.
Garantía técnica	X		El oferente <b>SI</b> acepta presentar la garantía técnica.
Formularios de la oferta	X		El oferente <b>SI</b> adjunta los formularios.
Firma electrónica	X		La oferta si se encuentra firmada electrónicamente

#### 4.2.1 Parámetros de calificación

Al ser un procedimiento de giro específico de negocio menor se calificará las ofertas con la siguiente ponderación.

FACTOR	PUNTAJE	MÉTODO EVALUACIÓN
PRECIO	6	Regla de tres inversa
TIEMPO DE ENTREGA	4	Regla de tres inversa
TOTAL	10	

Una vez puntuada una oferta la delegada se remitirá al formulario del valor agregado ecuatoriano y realizará la siguiente verificación y exclusión:

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN
PRODUCCTOR NACIONAL	VERRSU S	IMPORTADORA/INTERME DIARIO
IMPOR TADORA/INTER MEDARIO	VERRSU S	IMPORTADORA/INTERME DIARIO
PRODUCCTOR NACIONAL	VERRSU S	PRODUCCTOR NACIONAL

FACTOR	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
PRECIO	6	Mantiene el precio de la entidad
TIEMPO DE ENTREGA	4	Mejora el plazo de la entidad
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

X

En mi calidad de delegada procedo con la revisión del precio y el plazo, en el que se determina la asignación del siguiente puntaje por convenir a la institución:

El ofertante declara NO ser intermediario. Presenta un VAE de: 63.58%

INFORME DE ADJUDICACIÓN			
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO		
ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO VARIOS COLORES PY 169-178-180-183-189-189 2025 PARA FAME S.A.			FAME S.A.
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-080		

		proveedor con mayor puntaje)			
En caso de existir solo una oferta habilitada para la fase de calificación se le asignará la puntuación máxima.					

### 3. RECOMENDACIÓN ANÁLISIS TÉCNICO CONFORME MUESTRAS PRESENTADAS Y RESULTADO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD.

Con documento “Emisión de muestras” de fecha 07 de noviembre de 2025, como delegada del proceso, se remitió las muestras correspondientes con el fin de obtener el Informe Comparativo de las muestras en el laboratorio de FAME S.A., acto seguido con fecha 10 de noviembre de 2025, el departamento de Control de Calidad de FAME S.A., remite los informes y análisis técnico de las muestras entregadas conforme captura emite el siguiente detalle

RV: Respuesta al oficio PE-FAME\_2013-2025-080, ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO: Ana Bracho - Outlook — Mozilla Firefox

outlook.office.com/mail/id/AAQkADA0ZjNzjzLWl2ZWtNtNDYzS04ZjViLTlhY2U1ZjU4MTVjYgAQAC489pWKW9NjKhnOTIMgCs%3D

Eliminar Archivar Informar Mover a Compartir en Teams Zoom Andar / Desanclar ...

RV: Respuesta al oficio PE-FAME\_2013-2025-080, ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO

De: Jaime Chasig <jchasig@fame.ec>  
Envío: lunes, 10 de noviembre de 2025 9:29  
Para: Ana Bracho <bracho@fame.ec>; Emilio Gordillo <egordillo@fame.ec>; Diego Buenoño <dbuenano@fame.ec>  
Cc: Armando Chacha <achacha@fame.ec>; Vanessa Llumiquinga <vllumiquinga@fame.ec>; Laboratorio <laboratorio@fame.ec>; Johanna Granda <jgranda@fame.ec>; Martha Haro <mharo@fame.ec>  
Asunto: Respuesta al oficio PE-FAME\_2013-2025-080, ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO

Estimados

En respuesta al oficio PE-FAME\_2013-2025-080, ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO VARIOS COLORES PY 169-178-180-183-189-189 2025 PARA FAME S.A., adjunto encontrara los informes comparativo de muestras.

Saludos

INFORME DE ADJUDICACIÓN		FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO VARIOS COLORES PY 169-178-180-183-189-189 2025 PARA FAME S.A.		
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-080	

FAME		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00			
FECHA:	10/11/2025							
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-080							
						OFERENTE 1		
CÓDIGO BAAN 23100001135		DESCRIPCIÓN TELA PERFOR KET 100%POL ROJO		UNIDAD DE MEDIDA m	COLOR REFERENCIAL ROJO	CÓDIGO: 18835 Nº INFORME: M009 C/N/C ROJO C		
DATOS ESPECÍFICOS								
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/N/C	
1	PANTONE	ISO 105-A08	-	19-1864 TCX	ΔE 1	19-1864 TCX	C	
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	KETTEN	-	KETTEN	C	
3	COMPOSICIÓN		-					
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100	-	100	C	
4	PESO	ISO 3801	g/m <sup>2</sup>	100	± 5 %	97	C	
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3	152	C	
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 4	0	C	
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 4	0	C	
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	5	C	
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO MANCHADO	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4	C	
10	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	1	C	
11	ACABADOS	-	-	PERFORADA TIPO MALLA TACTO SUAVE	-	PERFORADA TIPO MALLA TACTO SUAVE	C	
USO EN CONFECCIÓN								
12	FORRO INTERNO BUZO DIARIO Y CAMISA						C	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS								
<p>A ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.</p>								
RESPONSABILIDADES								
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:						
 ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	 ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	 ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD	Símbología C: Cumple N/C: No Cumple  Act Vela					

INFORME DE ADJUDICACIÓN		FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO VARIOS COLORES PY 169-178-180-183-189-189 2025 PARA FAME S.A.		
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-080	

 <b>FAME</b> INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA:	10/11/2025						
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-080						
OFERENTE 1							
CÓDIGO BAAN 2310001019		DESCRIPCIÓN TELA PERFORADA 100%POL NEGRO		UNIDAD DE MEDIDA m	COLOR REFERENCIAL NEGRO	CÓDIGO: M008 Nº INFORME: 18834	C/NC NEGRO C
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-4008 TPG	ΔE 1	19-4008 TPG	C
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	KETTEN	-	KETTEN	C
3	COMPOSICIÓN		-				
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100	-	100	C
4	PESO	ISO 3801	g/m <sup>2</sup>	100	± 5 %	100,9	C
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3	152,5	C
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 4	0,2	C
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 4	0	C
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-81 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4-5	C
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR	AATCC-81 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4	C
10	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	0,58	C
11	ACABADOS	-	-	PERFORADA TIPO MALLA	-	PERFORADA TIPO MALLA	C
USO EN CONFECCIÓN							
12	FORRO DE CHOMPA TÁCTICA					Act C Vea	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
B	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:			
 Firmado electrónicamente por: <b>MARTHA JAZMIN HARO HARO</b> Validez: 10/11/2025		 Firmado electrónicamente por: <b>JAIME GIOVANNY CHASIG POMBOEA</b> Validez: 10/11/2025		 Firmado electrónicamente por: <b>FERNANDO RAMPICIO CHACHA ALBUJA</b> Validez: 10/11/2025			
ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD			
Simbología C= Cumple N/C= No Cumple Act Vea							

INFORME DE ADJUDICACIÓN		FAME S.A.
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO VARIOS COLORES PY 169-178-180-183-189-189 2025 PARA FAME S.A.		
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-080	

FAME		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08	
						REV.: 00	
FECHA:	10/11/2025						
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-080						
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN 23100000943		DESCRIPCION TELA RONAL 100%POL AMARILLA	UNIDAD DE MEDIDA m	COLOR REFERENCIAL AMARILLO	CODIGO: M006 Nº INFORME: 16832	C/N	
DATOS ESPECÍFICOS						C	
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACION	
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	14-0957 TPG	ΔE 1	14-0957 TPG C	
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TAFETÁN 1/1	-	TAFETÁN 1/1 C	
3	COMPOSICIÓN		-				
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100	-	100 C	
4	PESO	ISO 3801	g/m <sup>2</sup>	100	± 10 %	93,59 C	
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3	151,5 C	
6	NÚMERO DE HILOS URDIMBRE	ISO 7211-2	#HILOS / cm	48	± 2	48 C	
7	NÚMERO DE HILOS TRAMA	ISO 7211-2	#HILOS / cm	38	± 2	38 C	
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	± 2	-	0 C	
9	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	± 2	-	0 C	
10	REPELICIA AL AGUA	AATCC-22	ESCALA	≥ 90 (ISO 4)	-	100 (ISO 5) C	
11	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4-5	-	5 C	
12	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HUMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4-5 C	
13	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-51 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4 C	
14	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR	AATCC-51 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4-5 C	
15	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORA)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR -	
16	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	± 1	-	1 C	
17	ACABADOS	-	-	PRESENTA TEXTURA PIEL DE DURAZNO	-	PRESENTA TEXTURA PIEL DE DURAZNO C	
USO EN CONFECCIÓN							
18	CALENTADOR						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.						
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
C	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:					
 ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	 JAIME GECOVANNY CHASIG POMBOA Especialista en Fábrica	 ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUZA Especialista en Fábrica	Simbología C= Cumple N/C= No Cumple				
ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING. JAIME CHASIG Especialista de CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFÉ DE CONTROL DE CALIDAD					

INFORME DE ADJUDICACIÓN		FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO VARIOS COLORES PY 169-178-180-183-189-189 2025 PARA FAME S.A.		
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-080	

 <b>FAME</b> INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA:	10/11/2025					
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-080					
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1
23100001338		TELA 100% PES REP/IMP NEGR STM		m	NEGRO	CODIGO: M002 Nº INFORME: 18828
					NEGRO	C
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	PARAMETRO	NORMA / METODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACION
1	PANTONE	ISO 105-A05	-	19-4006 TPG	ΔE 1	19-4006 TPG C
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TAFETÁN 1/1	-	TAFETÁN 1/1 C
3	COMPOSICIÓN					
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100	-	100 C
4	PESO	ISO 3801	g/m <sup>2</sup>	98	± 10 %	93,33 C
5	ANCHO UTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3	153 C
6	REPELENCIA AL AGUA	AATCC-22	ESCALA	≥ 90 (ISO 4)	-	100 (ISO 5) C
7	RESISTENCIA A LA LLUVIA (IMPERMEABILIDAD)*	AATCC-35	g	< 2g (>95%)	-	2g (95%) C
8	PRESIÓN HIDROSTÁTICA (IMPERMEABILIDAD)	AATCC-127	kpa	>10	-	22,1 C
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	5 C
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4-5 C
11	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORA)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR -
12	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 2A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4-5 C
13	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO MANCHADO	AATCC-61 TEST 2A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4 C
14	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D 65/10	ΔE	≤1	-	0,34 C
15	ACABADOS	-	-	TACTO SUAVE	-	TACTO SUAVE C
USO EN CONFECCIÓN						
16	CHALECO TÁCTICO, CHOMPA					C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA.					C
B	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*).					
C	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:		
 MARTHA JAEMIN HARO HARO <small>Validar Digitalmente con Firma3D</small>		 JAIME GIOVANNI CHASIC PONBOZA <small>Validar Digitalmente con Firma3D</small>		 ARMANDO MARIO CIO CHACHA ALBUJA <small>Validar Digitalmente con Firma3D</small>		
ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHABIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD		

INFORME DE ADJUDICACIÓN		FAME INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO VARIOS COLORES PY 169-178-180-183-189-189 2025 PARA FAME S.A.		
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-080	

FAME		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA:	10/11/2025					
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-080					
OFERENTE 1						
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M005 Nº INFORME: 18831	C/NC	
23100001465	TELA TEJ PUNT 100%FES PERCH NG	m	NEGRO	NEGRO	C	
DATOS ESPECÍFICOS						
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-4006 TPG	ΔE 1	19-4006 TPG C
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	PUNTO REVÉS: PERCHADO	-	PUNTO REVÉS: PERCHADO C
3	COMPOSICIÓN		-			
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100	-	100 C
4	PESO	ISO 3801	g/m <sup>2</sup>	280	± 5 %	287,17 C
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 1,5 %	150 C
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 2	-0,2 C
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2	0 C
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4 C
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4 C
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR*	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	5 C
11	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR*	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4 C
12	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORA)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR A
13	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-1	ESCALA 1 A 5	≥ 4	-	5 C
14	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	0,93 C
15	ASPECTO	-	-	MATE	-	MATE C
USO EN CONFECCIÓN						
16	CALENTADOR Y JOCKEY	C				
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.					
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
C	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.	C				
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:				
 ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	 ING. JAIME GEOVANNY CHASIC POMBORA Especialista de Calidad	 ING. ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD	Símbolos: Cx Cumple N/Cx No Cumple			
ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING. JAIME CHASIC Especialista de CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD				

INFORME DE ADJUDICACIÓN		FAME INSTITUTO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO VARIOS COLORES PY 169-178-180-183-189-189 2025 PARA FAME S.A.		
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-080	

FAME		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA:	10/11/2025						
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-080						
OFERENTE 1							
CÓDIGO BAAN 23100000944		DESCRIPCIÓN TELA RONAL 100%POL NEGRA		UNIDAD DE MEDIDA m	COLOR REFERENCIAL NEGRO	CÓDIGO: M007 Nº INFORME:18833	C/N/C C
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/N/C
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-4006 TPG	ΔE 1	19-4006 TPG	C
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TAFETÁN 1/1	-	TAFETÁN 1/1	C
3	COMPOSICIÓN						
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100	-	100	C
4	PESO	ISO 3801	g/m <sup>2</sup>	100	± 5 %	93,29	C
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3	151	C
6	NÚMERO DE HILOS URDIMBRE	ISO 7211-2	#HILOS / cm	48	± 2	48	C
7	NÚMERO DE HILOS TRAMA	ISO 7211-2	#HILOS / cm	38	± 2	39	C
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 2	-0,2	C
9	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2	-0,2	C
10	REPELENCIA AL AGUA	AATCC-22	ESCALA	≥ 90 (ISO 4)	-	100 (ISO 5)	C
11	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4-5	-	4-5	C
12	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4	C
13	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4-5	C
14	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4	C
15	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORA)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	-
16	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	1	C
17	ACABADOS	-	-	TACTO SUAVE PIEL DE DURAZNO	-	TACTO SUAVE PIEL DE DURAZNO	C
USO EN CONFECCIÓN							
18	CALENTADOR, PANTALONETA Y JOCKEY						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.						
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:			
 ING. JAZMIN HARO ABISANTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		 ING. JAIME CHAMÍO ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		 ING. ARMANDO CHACHA ALBUJA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD			
Simbología C= Cumple N/C= No Cumple							

INFORME DE ADJUDICACIÓN		FAME S.A.
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO VARIOS COLORES PY 169-178-180-183-189-189 2025 PARA FAME S.A.		
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-080	

<b>FAME</b> INSTITUTO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-68 REV.: 00		
FECHA:	10/11/2025						
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-080						
						OFERENTE 1	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M001 Nº INFORME: 18827	C/N/C		
23100000891	TELA 100%POL P DRZ VERDE	m	VERDE OLIVA	VERDE OLIVA	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/N/C
1	PANTONE	ISO 105-A08	-	19-5918 TPG	ΔE 1	19-5918 TPG	C
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TAFETÁN 1/1	-	TAFETÁN 1/1	C
3	COMPOSICIÓN		-				
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100	-	100	C
4	PESO	ISO 3801	g/m <sup>2</sup>	100	± 10 %	91,88	C
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3	150	C
6	NÚMERO DE HILOS URDIMBRE	ISO 7211-2	#HILOS / cm	48	± 2	48	C
7	NÚMERO DE HILOS TRAMA	ISO 7211-2	#HILOS / cm	38	± 2	38	C
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 2	0	C
9	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2	0	C
10	REPELICIA AL AGUA	AATCC-22	ESCALA	≥ 90 (ISO 4)	-	100 (ISO 5)	C
11	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4-5	C
12	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4	C
13	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR*	AATCC-81 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4	C
14	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR*	AATCC-81 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4	C
15	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORA)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
16	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	0,8	C
17	ACABADO	-	-	PRESENTA TEXTURA SUAVE ÚNICA DE PIEL DURAZNO.	-	TEXTURA PIEL DURAZNO.	C
USO EN CONFECCIÓN							
18	CALENTADOR					C	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.						
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
C	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:					
			Símbolos		C: Cumple		
ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD	N/C: No Cumple		Activa Ve a C		

INFORME DE ADJUDICACIÓN				 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>	
TIPO DE CONTRATACIÓN:		GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO			
ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO VARIOS COLORES PY 169-178-180-183-189-189 2025 PARA FAME S.A.					
CÓDIGO DEL PROCESO:		PE-FAME_2013-2025-080			

 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD: FAME-OC-PR-08 REV.: 00	
FECHA:	10/11/2025						
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-080						
OFERENTE 1							
CODIGO BAAN	DESCRIPCIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CODIGO: M003 INFORME: 18829	C/NC
23100001462	TELA TEJ PUNT 100%PES PERCH VR			m	VERDE MILITAR	VERDE MILITAR	C
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / METODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-5411 TPG	ΔE 1	19-5411 TPG	C
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	PUNTO REVÉS: PERCHADO	-	PUNTO REVÉS: PERCHADO	C
3	COMPOSICIÓN		-				
3.1	POLIESTER	AATCC-20A	%	100	-	100	C
4	PESO	ISO 3801	g/m <sup>2</sup>	280	± 5 %	288,71	C
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 1,5 %	153	C
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 2	-0,2	C
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2	-0,2	C
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	5	C
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4-5	C
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR*	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	5	C
11	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR*	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4	C
12	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORA)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
13	RESISTENCIA A LA FORMACION DE PILLING	ISO 12945-1	ESCALA 1 A 5	≥ 4	-	5	C
14	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	0,34	C
15	ASPECTO	-	-	MATE	-	MATE	C
USO EN CONFECCIÓN							
16	CALENTADOR Y JOCKEY					C	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
<p>A EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.</p> <p>B ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.</p> <p>C TACTO SUAVE, CONFORTABLE.</p>							
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:					
 <b>ING. JAZMIN HARO</b> <small>ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD</small>	 <b>ING. JAIME CHASIG</b> <small>Especialista de Control de Calidad</small>	 <b>ING. ARMANDO CHACHA ALBUJA</b> <small>Jefe de Control de Calidad</small>					
ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFÉ DE CONTROL DE CALIDAD	Símbolos: C= Cumple N/C= No Cumple				

INFORME DE ADJUDICACIÓN		FAME S.A.
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO VARIOS COLORES PY 169-178-180-183-189-189 2025 PARA FAME S.A.		
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-080	

<b>FAME</b> ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00	
FECHA:	10/11/2025						
PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-080						
							OFERENTE 1
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M004 Nº INFORME: 18830	C/NC	
23100001483	TELA TEJ PUNT 100%PES PERCH BL		m	BLANCO	BLANCO	C	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	11-0700 TPG	ΔE 1	11-0700 TPG	
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	PUNTO REVÉS PERCHADO	-	PUNTO REVÉS PERCHADO	
3	COMPOSICIÓN		-				
3.1	POLÍESTER	AATCC-20A	%	100	-	100	
4	PESO	ISO 3801	g/m <sup>2</sup>	280	± 5 %	287,5	
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 1,5 %	149,5	
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 2	-0,2	
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2	0	
8	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORA)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	
9	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-1	ESCALA 1 A 5	≥ 4	-	5	
10	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D6510	ΔE	≤ 1	-	1	
11	ASPECTO		-	MATE	-	MATE	
USO EN CONFECCIÓN							
12	CALENTADOR						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.						
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
C	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.						C
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:					
ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING. JAIME GREGORY CHASIG POMBOA VALIDO SOLAMENTE CON FIRMA	ING. ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA VALIDO SOLAMENTE CON FIRMA	  Símbolos: C= Cumple N/C= No Cumple				
ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING. JAIME CHABIS ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFÉ DE CONTROL DE CALIDAD					

Como delegada y de conformidad con lo establecido en el cuadro de calificación y análisis de Control de Calidad, se recomienda:

Calificar al oferente, TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA LTDA., con RUC:

INFORME DE ADJUDICACIÓN		 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>
TIPO DE CONTRATACIÓN:	GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO	
ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO VARIOS COLORES PY 169-178-180-183-189-189 2025 PARA FAME S.A.		
CÓDIGO DEL PROCESO:	PE-FAME_2013-2025-080	

1790313352001, por cumplir con parámetros solicitados en pliegos, análisis técnico de calidad conforme las muestras presentadas.

#### 4. ACLARACIÓN

Dentro del Acta de Preguntas Respuestas y Aclaraciones correspondiente, por error involuntario, consta lo siguiente:

*“En la ciudad de Sangolquí, a los 05 días del mes de octubre del 2025...”*

Siendo lo correcto:

“En la ciudad de Sangolquí, a los 05 días del mes de noviembre del 2025...”

#### 5. RECOMENDACIÓN

Conforme consta en el presente documento como delegada del proceso No. PE-FAME\_2013-2025-080, para la ADQUISICIÓN DE TELAS 100% POL Y TEJIDO PUNTO VARIOS COLORES PY 169-178-180-183-189-189 2025 PARA FAME S.A., se recomienda a usted señor Gerente, adjudicar el proceso al oferente TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA LTDA., con RUC: 1790313352001, por el valor de USD \$29.871,55 (VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 55/100) más IVA, con un plazo de entrega de 10 días hábiles contados a partir del siguiente día la suscripción del contrato, señalando adicional que el proveedor al momento en el RUP se encuentra habilitado:

#### Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 17 de Noviembre de 2025 | 14:27

RUC: 1790932966001 | Entidad: FAME S.A. | Usuario: IRUIZ | [ Cerrar Sesión ]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante |

**»Buscar Empresas**

**Imprimir**

PAÍS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL
ECUADOR	...Todas	...Todas	...Todos	1790313352001	

UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NÚM. IDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA LTDA	1790313352001	2008-10-06	Habilitado	Mostrar

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Ana Bracho	Delegada de la máxima autoridad	