

 <b>FAME</b> INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	<b>INFORME COMPARATIVO</b> <b>LABORATORIO FAME S.A.</b>	COD.: FAME-CC-FR-08
FECHA: 12/12/2025 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-085		REV.: 00

				OFERENTE	
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M001 Nº INFORME: 19254	C/N/C
2310000002	TELA TAFET 65PO/35AL BLA 150CM	m	BLANCO	BLANCO	C

DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/N/C
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	11-0700 TPG	ΔE 1	11-0700 TPG	C
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TAFETÁN 1/1	-	TAFETÁN 1/1	C
3	COMPOSICIÓN		-				
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	65	± 5 %	66,33	C
3.2	ALGODÓN	AATCC-20A	%	35	± 5 %	33,67	C
4	PESO	ISO 3801	g/m²	120	± 5 %	121,91	C
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3	151,2	C
6	NÚMERO DE HILOS URDIMBRE	ISO 7211-2	#HILOS / cm	28	± 2	28	C
7	NÚMERO DE HILOS TRAMA	ISO 7211-2	#HILOS / cm	24	± 2	24	C
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 4	-0,6	C
9	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 4	-0,4	C
10	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	ASTM D-5034	kgf	≥ 40	-	42,93	C
11	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	kgf	≥ 30	-	33,23	C
12	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-2	ESCALA 1 A 5	≥ 4	-	5	C
13	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	0	C
14	ACABADOS	-	-	ORILLO REMETIDO	-	ORILLO REMETIDO	C

USO EN CONFECCIÓN							
15	SÁBANAS						
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	EL PRODUCTO SE REQUIERE EN ANCHO ABIERTO.						
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
C	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.						

RESPONSABILIDADES							
ELABORADO Y REVISADO POR:		APROBADO POR:					
		Simbología C= Cumple N/C= No Cumple					

ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD
--	---