



**INFORME COMPARATIVO
LABORATORIO FAME S.A.**

COD.: FAME-CC-FR-08

REV.: 00

FECHA: 18/12/2025
PROCESO: PE-FAME_2013-2025-086

OFERENTE 1

CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M001 Nº INFORME: 17952	C/NC
23100001583	TELA TAF1/1 100%PES BL PTE	m	BLANCO	BLANCO	C

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	11-7001 TPG	-	11-7001 TPG	C
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TAFETÁN 1/1	-	TAFETÁN 1/1	C
3	COMPOSICIÓN						
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100	-	100%	C
4	PESO	ISO 3801	g/m ²	112	± 5 %	112,66	C
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3	150,2	C
6	NÚMERO DE HILOS URDIMBRE	ISO 7211-2	#HILOS / cm	64	± 2	64	C
7	NÚMERO DE HILOS TRAMA	ISO 7211-2	#HILOS / cm	32	± 2	34	C
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 2	-0,2	C
9	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2	-0,2	C
10	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	ASTM D-5034	kgf	≥ 65	-	68,57	C
11	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	kgf	≥ 55	-	76,00	C
21	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-2	GRADO	≥ 4	-	5	C
22	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	0,5	C

USO EN CONFECCIÓN

24	CAMISAS		C
----	---------	--	---

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

A	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.
---	--

RESPONSABILIDADES

ELABORADO Y REVISADO POR:	APROBADO POR:	Simbología C= Cumple N/C= No Cumple
ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD	