

 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>	<b>INFORME COMPARATIVO</b> <b>LABORATORIO FAME S.A.</b>	COD.: FAME-CC-FR-08
		REV.: 00

FECHA: 7/1/2026

PROCESO: PE-FAME\_2013-2025-088

						EVALUACIÓN							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M001 Nº INFORME: 19406	C/NC						
23100001510		TELA POLAR 100%PES		m	AZUL MARINO	AZUL MARINO	C						
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>													
ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	RESULTADOS	C/NC						
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	-	-	-	C						
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TIPO POLAR FLEECE PERCHADA Y MARTILLADA	-	TIPO POLAR FLEECE PERCHADA Y MARTILLADA	C						
3	COMPOSICIÓN	AATCC-20A	-	100	-	100 % POLIÉSTER	C						
3.1	POLIÉSTER		%										
4	PESO	ISO 3801	g/m <sup>2</sup> oz/yd <sup>2</sup>	254 a 305 7,5 a 9	-	257,08	C						
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	160	± 3	163	C						
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 2	0,4	C						
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2	0,6	C						
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4-5	C						
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4	C						
10	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-2	ESCALA 1 A 5	≥ 4	-	4-5	C						
11	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	≤ 1	C						
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>													
12	FORRO INTERNO												
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>													
A	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.												
B	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.												
<b>RESPONSABILIDADES</b>													
ELABORADO Y REVISADO POR:				APROBADO POR:									
ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD									

Símbología

C= Cumple

N/C= No Cumple

Símbología

C= Cumple

N/C= No Cumple