

FECHA: 12/1/2026

PROCESO: PE-FAME_2013-2025-090

CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M003 Nº INFORME: 19478	C/NC
				23100000728	TELA GABARDINA 100% CO

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	-	-	-	-
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	SARGA 3X1	-	SARGA 3X1	C
3	COMPOSICIÓN		-				
3.1	ALGODÓN	AATCC-20A	%	100% PEINADO	-	100%	C
4	PESO	ASTM D 3776	g/m ² oz/yd ²	237 7	-	237	C
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3	150	C
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 3	-2,8	C
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 3	-0,5	C
8	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	ASTM D-5034	Kgf	≥ 35	-	75,44	C
9	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	Kgf	≥ 25	-	31,65	C
10	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-1	ESCALA 1 A 5	≥ 4	-	4	C
11	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	1	C
12	ACABADOS	-	-	SANFORIZADO	-	SANFORIZADO	C

USO EN CONFECCIÓN

16	ROPA DE TRABAJO (MANDIL)	C
----	--------------------------	---

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

A	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.
B	TACTO SUAVE, CONFORTABLE

RESPONSABILIDADES

ELABORADO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
	Simbología C= Cumple N/C= No Cumple
ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD