



## INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.

COD.: FAME-CC-FR-08

REV.: 00

FECHA: 13/1/2026  
OFICIO: PE-FAME\_2013-2025-091

CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M002 N° INFORME: 19480	C/NC
23100001705	TELA INTERLOCK 91% PES 9% ELAS	m	NEGRO	NEGRO	C

### DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	-	-	-	-
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TEJIDO DE PUNTO CON REVÉS PERCHADO	-	TEJIDO DE PUNTO CON REVÉS PERCHADO	C
3	COMPOSICIÓN		-				
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	91	± 5	91,0	C
3.2	ELASTANO	AATCC-20A	%	9	± 5	9,0	C
4	PESO	ISO 3801	g/m <sup>2</sup>	386	± 5 %	362,8	N/C
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	170	± 3	167	C
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 3	-0,3	C
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 3	0,4	C
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4-5	C
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3	-	4	C
10	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORA)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	CERTIFICADOS DEL PROVEEDOR	*
11	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	0,35	C

### USO EN CONFECCIÓN

12 ROPA TÉRMICA

### REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.
C	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.
D	ACABADO WICKING.

### RESPONSABILIDADES

ELABORADO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
	Simbología C= Cumple N/C= No Cumple
ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD