FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	FICHA TÉCNICA	COD.: FAME-CC-FR-15
		REV.: 01

DATOS GENERALES

CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL
23100001360	TELA TAF 100%PES GV AZUL	m	AZUL MEDIA NOCHE

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-4010 TPG	ΔE 1
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TAFETÁN 1/1 IMPERMEABILIZADO	-
3	COMPOSICIÓN		-		
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100	-
4	PESO	ISO 3801	g/m²	162	± 5 %
5	ANCHO ÚTIL BIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3
6	NÚMERO DE HILOS URDIMBRE	ISO 7211-2	#HILOS / cm	42	± 2
7	NÚMERO DE HILOS TRAMA	ISO 7211-2	#HILOS / cm	31	± 2
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 2
9	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2
10	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	ASTM D-5034	kgf	≥ 50	-
11	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	kgf	≥ 90	-
12	RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE	ASTM D-2261	kgf	≥ 2,5	-
13	RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA	ASTM D-2261	kgf	≥ 2,5	-
14	REPELENCIA AL AGUA	AATCC-22	ESCALA	≥ 90 (ISO 4)	-
15	IMPERMEABILIDAD (LLUVIA STORM)*	AATCC-35	g	máximo 1	-
16	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
17	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
18	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
19	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRNASFERENCIA DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
20	TRANSMISIÓN DE VAPOR MÍNIMO MET B *	ASTM E 96	g/m²	600	
21	TRANSMISIÓN DE VAPOR MÍNIMO MET BW *	ASTM E 96	g/m²	3600.00	
22	APARIENCIA 5 LAVADOS MÍNIMO *	AATCC 124	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	
23	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORA)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
24	PROTECCIÓN UV*	AATCC-183	UPF	> 50+	-
25	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-

USO EN CONFECCIÓN

26	CHUBASQUERO

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDO POR UN LABORATORIO COMPETENTE.
B	BASE IMPERMEABLE QUE PERMITA LA TRANSPIRACIÓN DE VAPOR DE AGUA DANDO FRESCURA Y COMODIDAD
C	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.
D	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.

RESPONSABILIDADES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firmado electrónicamente por: MARTHA JAZMIN HARO HARO Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: JAIME GEOVANNY CHASIG POMBOZA Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA Validar únicamente con FirmaEC
ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD