

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08	
REV.: 00						
FECHA: 2/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-002						
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M002 Nº INFORME: 19686
23100000472		TELA FLORIDA AMAZONAS AZUL		m	AZUL	AZUL
DATOS ESPECÍFICOS						
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-4013 TPG	ΔE 1	19-4013 TPG
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TAFETÁN 1/1	-	TAFETÁN 1/1
3	COMPOSICIÓN		-			
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100	-	100%
4	PESO	ISO 3801	g/m²	125	± 5 %	125,48
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3	148
6	NÚMERO DE HILOS URDIMBRE	ISO 7211-2	#HILOS / cm	27	± 2	28
7	NÚMERO DE HILOS TRAMA	ISO 7211-2	#HILOS / cm	21	± 2	22
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 2	-0,2
9	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2	0
10	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	ASTM D-5034	kgf	≥ 40	-	76,06
11	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	kgf	≥ 35	-	46,46
12	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4-5
13	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	5
14	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	0,48
USO EN CONFECCIÓN						
15	FUNDAS DE ROPA SUCIA, CAMISA INDIGO					C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA.					C
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
C	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.					C
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO POR:			REVISADO Y APROBADO POR:			
ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD			