

		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08	
REV.: 00						
FECHA: 4/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-004						
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	Nº INFORME: 19724 CÓDIGO: M004
23100001360		TELA TAF 100%PES GV AZUL		m	AZUL MEDIA NOCHE	AZUL MEDIA NOCHE
DATOS ESPECÍFICOS						
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-4010 TPG	ΔE 1	19-4010 TPG
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TAFETÁN 1/1 IMPERMEABILIZADO	-	TAFETÁN 1/1 IMPERMEABILIZADO
3	COMPOSICIÓN		-			
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100	-	100
4	PESO	ISO 3801	g/m ²	162	± 5 %	163,5
5	ANCHO ÚTIL BIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3	148
6	NÚMERO DE HILOS URDIMBRE	ISO 7211-2	#HILOS / cm	42	± 2	42
7	NÚMERO DE HILOS TRAMA	ISO 7211-2	#HILOS / cm	31	± 2	30
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 2	-0,8
9	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2	-0,2
10	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	ASTM D-5034	kgf	≥ 50	-	56,62
11	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	kgf	≥ 90	-	105,69
12	RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE	ASTM D-2261	kgf	≥ 2,5	-	3,8
13	RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA	ASTM D-2261	kgf	≥ 2,5	-	2,6
14	REPELENCIA AL AGUA	AATCC-22	ESCALA	≥ 90 (ISO 4)	-	100 (ISO 5)
15	IMPERMEABILIDAD (LLUVIA STORM)*	AATCC-35	g	máximo 1	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR
16	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	5
17	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4-5
18	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4
19	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRNASFERENCIA DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4
20	TRANSMISIÓN DE VAPOR MÍNIMO MET B *	ASTM E 96	g/m ²	600		CERTIFICADO DEL PROVEEDOR
21	TRANSMISIÓN DE VAPOR MÍNIMO MET BW *	ASTM E 96	g/m ²	3600.00		CERTIFICADO DEL PROVEEDOR
22	APARIENCIA 5 LAVADOS MÍNIMO *	AATCC 124	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4		CERTIFICADO DEL PROVEEDOR
23	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORA)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR
24	PROTECCIÓN UV*	AATCC-183	UPF	> 50+	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR
25	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	0,35
USO EN CONFECCIÓN						
26	CHUBASQUERO					C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.					
B	BASE IMPERMEABLE QUE PERMITA LA TRANSPIRACIÓN DE VAPOR DE AGUA DANDO FRESCURA Y COMODIDAD					
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
C	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.					C
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO POR:			REVISADO APROBADO POR:			
ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			