

 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00		
FECHA: 12/2/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-008							
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	N° INFORME: 19911 CÓDIGO: M001 VERDE OLIVA	C/NC
23100001234		TEJ RIZO PREC 100%CO 120x60 VM		u	VERDE OLIVA	VERDE OLIVA	C
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-0417 TPG	ΔE 1	19-0417 TPG	C
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TEJIDO RIZO ABSORBENTE	-	TEJIDO RIZO ABSORBENTE	C
3	COMPOSICIÓN		-				
3.1	ALGODÓN	AATCC-20A	%	100	-	100% CO	C
4	PESO	ISO 3801	g/m²	400 - 450	-	425,78	C
5	DIMENSIONES DEL PRODUCTO TERMINADO						
5.1	ANCHO	-	cm	60	± 2	60	C
5.2	LARGO	-	cm	120	± 2	119	C
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 6	-3	C
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 6	-3	C
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	5	C
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	4-5	C
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	4	C
11	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	4	C
12	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-2	ESCALA 1 A 5	≥ 4	-	4	C
13	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	0,92	C
USO EN CONFECCIÓN							
14	TOALLA						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
B	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.						C
Simbología C= Cumple N/C= No Cumple							
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:				REVISADO APROBADO POR:			
ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD			