

DATOS GENERALES

| CÓDIGO BAAN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | COLOR REFERENCIAL |
|-------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 23100001348 | TEJIDO FLEECE CORAL NG 160X210 | u | NEGRO |

DATOS ESPECÍFICOS

| ÍTEM | PARÁMETRO | NORMA / MÉTODO | UNIDAD | VALOR | TOLERANCIA |
|------|---|---------------------|------------------|--------------|------------|
| 1 | PANTONE | ISO 105-A06 | - | 19-4006 TPG | ΔE 1 |
| 2 | TIPO DE TELA | ISO 7211-1 | - | CORAL FLEECE | - |
| 3 | COMPOSICIÓN | AATCC-20A | - | 100 | - |
| 3.1 | POLIÉSTER | | % | | |
| 4 | PESO | ISO 3801 | g/m ² | 230 | ± 5 % |
| 5 | DIMENSIONES DEL PRODUCTO TERMINADO | | | | |
| 5.1 | ANCHO | - | cm | 160 | ± 2 |
| 5.2 | LONGITUD | - | cm | 210 | ± 2 |
| 6 | CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE | AATCC-135 | % | 0 | ± 2 |
| 7 | CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA | AATCC-135 | % | 0 | ± 2 |
| 8 | SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO | AATCC-8 | ESCALA DE GRISES | ≥ 4 | - |
| 9 | SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO | AATCC-8 | ESCALA DE GRISES | ≥ 4 | - |
| 10 | SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR | AATCC-61 TEST 3A | ESCALA DE GRISES | ≥ 4 | - |
| 11 | SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR | AATCC-61 TEST 3A | ESCALA DE GRISES | ≥ 4 | - |
| 12 | VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR | CIELAB D65/10 | ΔE | ≤ 1 | - |

USO EN CONFECCIÓN

| | |
|----|--------|
| 13 | COBIJA |
|----|--------|

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

| | |
|---|--|
| A | EN SUS CUATRO LADOS LOS FILOS EN RECUBRIDORA. |
| B | ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES. |
| C | TACTO SUAVE, CONFORTABLE. |

RESPONSABILIDADES

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| | | |
| ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD | ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD | ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD |