



# FICHA TÉCNICA

COD.: FAME-CC-FR-15

REV.: 01

## DATOS GENERALES

CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL
23100000038	CRETONA VERDE OLIVA	m	VERDE OLIVA

## DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-0419 TPG	$\Delta E$ 1
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TEJIDO PLANO CON DISEÑO	-
3	COMPOSICIÓN				
3.1	ALGODÓN	AATCC-20A	%	100	-
4	PESO	ISO 3801	g/m <sup>2</sup>	260	$\pm$ 5 %
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	$\geq$ 160	-
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	$\pm$ 6	-
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	$\pm$ 6	-
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	$\geq$ 4	-
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	$\geq$ 3-4	-
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	$\geq$ 4	-
11	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO MANCHADO	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	$\geq$ 4	-
12	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-1	ESCALA 1 A 5	$\geq$ 4	-
13	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	$\Delta E$	$\leq$ 1	-
14	ACABADOS	-	-	ORILLO REMETIDO / TACTO SUAVE	-

## USO EN CONFECCIÓN

15 CUBRECAMA

## REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

A ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.

## RESPONSABILIDADES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD