

DATOS GENERALES

| | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| CÓDIGO BAAN 23100001485 | DESCRIPCIÓN TEJIDO RIZO 100%CO 70X40 AMARI | UNIDAD DE MEDIDA u | COLOR REFERENCIAL AMARILLO |
|-----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|

DATOS ESPECÍFICOS

| ÍTEM | PARÁMETRO | NORMA / MÉTODO | UNIDAD | VALOR | TOLERANCIA |
|------|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------|
| 1 | PANTONE | ISO 105-A06 | - | 13-0947 TPG | ΔE 1 |
| 2 | TIPO DE TEJIDO | ISO 7211-1 | - | RIZO ABSORBENTE | - |
| 3 | COMPOSICIÓN | AATCC-20A | % | 100 | - |
| 3.1 | ALGODÓN | | | | |
| 4 | PESO | ISO 3801 | g/m ² | 400-450 | - |
| 5 | DIMENSIONES DEL PRODUCTO TERMINADO | | | | |
| 5.1 | ANCHO | - | cm | 40 | ± 2 |
| 5.2 | LONGITUD | - | cm | 70 | ± 2 |
| 6 | CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE | AATCC-135 | % | 0 | ± 6 |
| 7 | CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA | AATCC-135 | % | 0 | ± 6 |
| 8 | SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO | AATCC-8 | ESCALA DE GRISES | ≥ 3-4 | - |
| 9 | SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO | AATCC-8 | ESCALA DE GRISES | ≥ 3-4 | - |
| 10 | RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING | ISO 12945-2 | ESCALA 1 A 5 | ≥ 4 | - |
| 11 | VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR | CIELAB D65/10 | ΔE | ≤ 1 | - |

USO EN CONFECCIÓN

| | |
|----|---------|
| 12 | TOALLAS |
|----|---------|

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

| | |
|---|--|
| A | ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES. |
| B | TACTO SUAVE, CONFORTABLE. |

RESPONSABILIDADES

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| | | |
| ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD | ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD | ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD |