FAME	INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.	COD.: FAME-CC-FR-08
		REV.: 00

FECHA: 27/5/2026

PROCESO: PE-FAME_2013-2026-059

				OFERENTE 01	
CÓDIGO BAAN	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**COLOR REFERENCIAL**	**CÓDIGO: M003 N° INFORME: 21275**	**C/NC**
24100000057	TAFILETE	dm²	COYOTE	COYOTE	C

DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	**PARÁMETRO**	**NORMA / MÉTODO**	**UNIDAD**	**VALOR**	**TOLERANCIA**	**EVALUACIÓN**	**C/NC**
1	**TAMAÑO DE BANDA**	NTE INEN-ISO 936	dm²	≥ 125	-	240	C
2	**APROVECHAMIENTO DE LA PIEL CLASE A**	NTE INEN-1811	%	≥ 80	-	82	C
3	**ESPESOR**	NTE INEN-558	mm	1,0-1,3	-	1,28	C
4	**RESISTENCIA A LA TRACCIÒN LONGITUDINAL**	NTE INEN - ISO 3376	MPa	≥ 12	-	17,2	C
5	**RESISTENCIA A LA TRACCIÒN TRANSVERSAL**	NTE INEN - ISO 3376	MPa	≥ 12	-	14,35	C
6	**RESISTENCIA AL RASGADO LONGITUDINAL**	NTE INEN-ISO 3377-2	N	≥ 30	-	135,26	C
7	**RESISTENCIA AL RASGADO TRANSVERSAL**	NTE INEN-ISO 3377-2	N	≥ 30	-	139,55	C
8	**ALARGAMIENTO A LA ROTURA**	NTE INEN-ISO 3376	%	≥ 30	-	45,28	C
9	**SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE EN SECO ***	NTE INEN-ISO 11640	CICLOS	≥ 50	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
10	**SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE EN HÚMEDO***	NTE INEN-ISO 11640	CICLOS	≥ 100	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
11	**ASPECTO**	-	-	MATE	-	MATE	C

USO EN CONFECCIÓN		
12	BOTA MILITAR	C

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS	
A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*).
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.

RESPONSABILIDADES

ELABORADO POR:	**REVISADO Y APROBADO POR:**
Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: **KATHERINE SILVANA CHUQUIMARCA PAUCAR**	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: **VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO**
ING.KATHERINE CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	**ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD**