

 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>		INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.			COD.: FAME-CC-FR-08 REV.: 00		
FECHA: 27/5/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-059							OFERENTE 01
CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDAD	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M002 N° INFORME: 21274	C/NC		
24100000063	TAFILETE GRIS PIGMENTADO	dm ²	GRIS OSCURO	GRIS OSCURO	C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	TAMAÑO DE BANDA	NTE INEN-ISO 936	dm ²	≥ 125	-	240	C
2	APROVECHAMIENTO DE LA PIEL CLASE A	NTE INEN-1811	%	≥ 80	-	82	C
3	ESPESOR	NTE INEN-558	mm	1 - 1,2	-	1,28	C
4	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL	NTE INEN - ISO 3376	MPa	≥ 12	-	17,2	C
5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL	NTE INEN - ISO 3376	MPa	≥ 12	-	14,35	C
6	RESISTENCIA AL RASGADO LONGITUDINAL	NTE INEN-ISO 3377-2	N	≥ 30	-	135,26	C
7	RESISTENCIA AL RASGADO TRANSVERSAL	NTE INEN-ISO 3377-2	N	≥ 30	-	139,55	C
8	ALARGAMIENTO A LA ROTURA	NTE INEN-ISO 3376	%	≥ 30	-	45,28	C
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE EN SECO *	NTE INEN-ISO 11640	CICLOS	≥ 50	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE EN HÚMEDO*	NTE INEN-ISO 11640	CICLOS	≥ 100	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
USO EN CONFECCIÓN							
11	FORRO DE CALZADO FORMAL					C	
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	EL TAFILETE SERÁ TEÑIDO POR LAS DOS CARAS					C	
B	SERÁ LIJADO PARA MEJORAR SU TACTO Y APARIENCIA					C	
C	LOS ENGRASES UTILIZADOS DEBEN SER DESODORIZADOS						
D	TEÑIDO EN BOMBO						
E	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UNA LABORATORIO COMPETENTE.						
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:			REVISADO Y APROBADO POR:				
ING.KATHERINE CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD			ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				