

 <b>FAME</b> <small>INSTITUTO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA TECNOLÓGICA</small>	<b>INFORME COMPARATIVO</b> <b>LABORATORIO FAME S.A.</b>				COD.: FAME-CC-FR-08	
					REV.: 00	
FECHA: 18/5/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-050						
					<b>OFERENTE</b>	
<b>CÓDIGO BAAN</b> 23100001485		<b>DESCRIPCIÓN</b> TEJIDO RIZO 100%CO 70X40 AMARI		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b> u	<b>COLOR REFERENCIAL</b> AMARILLO	<b>CÓDIGO: M004</b> <b>N° INFORME: 21189</b> AMARILLO
<b>C/NC</b> C						
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>						
<b>ÍTEM</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>NORMA / MÉTODO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOLERANCIA</b>	<b>EVALUACIÓN</b>
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	13-0947 TPG	ΔE 1	13-0947 TPG
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	RIZO ABSORBENTE	-	RIZO ABSORBENTE
3	COMPOSICIÓN	AATCC-20A	%	100	-	100
3.1	ALGODÓN					
4	PESO	ISO 3801	g/m²	400-450	-	450
5	DIMENSIONES DEL PRODUCTO TERMINADO					
5.1	ANCHO	-	cm	40	± 2	38,6
5.2	LONGITUD	-	cm	70	± 2	70
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 6	- 5,71
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 6	- 5,33
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	3-4
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	3-4
10	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-2	ESCALA 1 A 5	≥ 4	-	4
11	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	1
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>						
12	TOALLAS					C
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>						
A	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
B	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.					
<b>RESPONSABILIDADES</b>						
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:		
ING. KATHERINE CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD		