

 FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>	INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08		
					REV.: 00		
FECHA: 18/5/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-050							
					OFERENTE		
CÓDIGO BAAN 23100001229	DESCRIPCIÓN TEJ RIZ PRECOR 100%AL 140X70 V	UNIDAD DE MEDIDA u	COLOR REFERENCIAL VERDE	CÓDIGO: M005 N° INFORME: 21185 AMARILLO	C/NC C		
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-0419 TPG	ΔE 1	19-0419 TPG	NR
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	RIZO ABSORBENTE	-	RIZO ABSORBENTE	C
3	COMPOSICIÓN	AATCC-20A	%	100	-	100	C
3.1	ALGODÓN						
4	PESO	ISO 3801	g/m²	400 - 450	-	450	C
5	DIMENSIONES DEL PRODUCTO TERMINADO						
5.1	ANCHO	-	cm	70	± 2	71	C
5.2	LONGITUD	-	cm	140	± 2	138,7	C
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 6	- 5,76	C
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 6	- 5,83	C
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	3-4	C
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	3-4	C
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	3-4	C
11	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	3-4	C
12	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-2	ESCALA 1 A 5	≥ 4	-	4	C
13	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	1	C
USO EN CONFECCIÓN							
14	TOALLAS						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
B	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.						C
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:			
ING. KATHERINE CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD			