

 FAME INSTITUTO DE LA MODA Y INDUSTRIA DE LA ROPA	FICHA TÉCNICA		COD.: FAME-CC-FR-15		
			REV.: 01		
DATOS GENERALES					
CÓDIGO BAAN 23100001683	DESCRIPCIÓN TELA INTERLOCK 83%PES/17%SPA	UNIDAD DE MEDIDA m	COLOR REFERENCIAL MARRÓN		
DATOS ESPECÍFICOS					
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	-	ΔE 1
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	DE PUNTO INTERLOCK	-
3	COMPOSICIÓN	AATCC-20A	%	83	± 5%
3.1	POLIÉSTER				
3.2	SPANDEX				
4	PESO	ISO 3801	g/m ²	290	± 5 %
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	150	± 2 %
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 4
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 4
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-
11	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 3	-
12	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORAS)	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
13	PROTECCIÓN RAYOS UV (UPF)*	AATCC-183	UPF	> 25+	-
14	RESISTENCIA A LA FORMACÓN DE PILLING	ISO 12945-2	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
15	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D 65/10	ΔE	≤1	-
16	ACABADO*	-	-	WICKING	-
USO EN CONFECCIÓN					
17	BUZO TÁCTICO JAGUAR Y UNIFORME				
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS					
A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.				
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.				
C	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.				
RESPONSABILIDADES					
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
ING. JAZMIN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD	