

Descripción : Interlock Lycrado

Colores: Coyote

Partida
BO28672

Composición: Polyester 83% + Spandex 17%

Empleada principalmente en prendas deportivas debido su gran versatilidad, también posee mucha resistencia a la humedad, abrasión y condiciones climáticas extremas.

PRUEBAS REALIZADAS	NORMA	TEST	VALOR
1. Solidez del color al frote seco y húmedo (Crockmeter)	AATCC 8	SECO	4
		HUMEDO	3.4
2. Solidez del color al lavado en casa y comercial Pruebas aceleradas	AATCC 61 TEST 1-A	COLOR CHANGE	4,5
COLOR STAINING		ACETATO	3,4
		ALGODÓN	4,5
		NYLON	3
		POLIÉSTER	3
		ACRÍLICO	4
		LANA	5
3. Solidez del color a la luz (20AFU)	AATCC-16	COLOR CHANGE	4
4. Resistencia al pilling - Random Tumble Pilling Tester (cara del tejido)	ASTM D3512		5
5. Resistencia al Bursting (diafragma)	ASTM D3786		>140 PSI
6.Densidad gr/mts2	ASTM D3776		292+/-5%
7. Ancho de rollo - metros			1.53+/-3cm
8. Encogimiento (estabilidad Dimencional) %	AATCC 135	Ancho	-3%
		Largo	-3%
9. Revirado	AATCC 179		1,5%
10.Absorbency Textiles	AATCC 79		2 seg
11.Wicking	AATCC 197		7cm x 5min
12.Elongación y Recuperación	ASTN D4964		
	Elongación	Trama	190
		Columna	180
	Recuperación	Trama	90
		Columna	90
13.Snagging	ASTM D3939	Trama	3
	CARA (100 ciclos)	Columna	3
14.Proteccion UV	AATCC 183-10		25UPF
15.Antibacterial	N/A	N/A	N/A

Instrucciones para etiqueta de cuidado:

LAVADO	SECADO	PLANCHADO
 Temperatura máxima 30°C	 Retorcer	 Temperatura baja max 110°C
 No limpieza en seco	 Secado a máquina, antiarrugas	 Planchado sin vapor
 Centrifugar	 Secadora a temperatura baja	 Acepta planchado al revés
 No usar lejía		

Almacenamiento de Tela:

