

18/6/2026
PE-FAME_2013-2026-065

DATOS ESPECÍFICOS									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C	EVALUACIÓN	C/C
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	18-0426 TPG	ΔE 1	18-0317 TPG	NC	18-0426 TPG	C
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	PUNTO / JERSEY PEINADO	-	PUNTO / JERSEY PEINADO	C	PUNTO / JERSEY PEINADO	C
3	COMPOSICIÓN		-				C		C
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	65	± 5 %	66,13	C	66,61	C
3.2	ALGODÓN	AATCC-20A	%	35	± 5 %	33,87	C	33,39	C
4	PESO	ISO 3801	g/m²	175	± 5 %	183,04	C	179,25	C
5	ANCHO ÚTIL TUBULAR	ASTM D 3774	cm	120	± 1.5 %	119	C	119	C
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 5	-1,4	C	-2,1	C
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 5	-1	C	-2	C
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	5	C	5	C
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	4-5	C	4-5	C
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4-5	C	4-5	C
11	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4	C	4	C
12	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORAS)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	+	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	+
13	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-2	ESCALA 1 A 5	≥ 3-4	-	4-5	C	4-5	C
14	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	1,36	NC	0,79	C

A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.		
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.		
C	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.	C	C

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
ING. KATHERINE CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING. VANESSA LLUMIQUINCA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD