

OFERENTE 1

OFERENTE 1

DATOS ESPECÍFICOS	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C
1	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	PUNTO	-	PUNTO	C
2	COMPOSICIÓN						
2.1	ALGODÓN	AATCC-20A	%	100	-	100	C
3	PESO	ISO 3801	g/m²	250	± 5%	199,94	NC
4	ANCHO ÚTIL TUBULAR	ASTM D 3774	cm	55	± 2%	56	C
5	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	5	C
6	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	4-5	C
7	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	D 65 / 10	ΔE	≤1	-	2,69	NC

USO EN CONFECCIÓN	
-------------------	--

8	CUELLO DE CAMISETA
---	--------------------

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS	
--------------------------------	--

A	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA.	
B	RIB ELASTICO, ELABORADO EN MÁQUINAS TRICOTOSAS, USADO PARA PRENDAS DE VESTIR.	
C	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.	
D	TACTO SUAVE CON BUENA CAÍDA.	C

RESPONSABILIDADES	
-------------------	--

ELABORADO POR:			REVISADO POR:			APROBADO POR:		
ING. KATHERINE CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD			ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD		