

 FAME INSTITUTO DE ASESORIA TECNICA Y CERTIFICACION	INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08					
					REV.: 00					
FECHA: 24/7/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2026-068										
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1		OFERENTE 2		
23100001683		TELA INTERLOCK 83%PES/17%SPA		m	MARRÓN	CÓDIGO: M001 N° INFORME: 21839	C/C	CÓDIGO: M001 N° INFORME: 21840	C/C	
						MARRÓN OSCURO	NC	MARRÓN	C	
DATOS ESPECÍFICOS										
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/C	EVALUACIÓN	C/C	
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	-	ΔE 1	-	-	-	-	
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	DE PUNTO INTERLOCK	-	DE PUNTO INTERLOCK	C	DE PUNTO INTERLOCK	C	
3	COMPOSICIÓN									
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	83	± 5%	78,77	NC	82,15	C	
3.2	SPANDEX	AATCC-20A	%	17	± 5%	21,23	NC	17,85	C	
4	PESO	ISO 3801	g/m²	290	± 5 %	269,24	NC	287,81	C	
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	150	± 2 %	171	NC	147	C	
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 4	-0,2	C	-0,5	C	
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 4	0	C	0	C	
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	5	C	5	C	
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	4-5	C	5	C	
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	4-5	C	5	C	
11	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 3	-	3	C	4-5	C	
12	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORAS)	AATCC-16.3	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4	C	4	C	
13	PROTECCIÓN RAYOS UV (UPF)*	AATCC-183	UPF	> 25+	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	+	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	+	
14	RESISTENCIA A LA FORMACÓN DE PILLING	ISO 12945-2	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	5	C	5	C	
15	VARIACÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D 65/10	ΔE	≤1	-	3,63	NC	1	C	
16	ACABADO*	-	-	WICKING	-	WICKING	C	WICKING	C	
USO EN CONFECCIÓN										
17	BUZO TÁCTICO JAGUAR Y UNIFORME									
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS										
A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.									
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.									
C	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.							NC		C
RESPONSABILIDADES										
ELABORADO POR:			REVISADO POR:			APROBADO POR:				
ING. KATHERINE CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD			ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD				