FAME	INFORME COMPARATIVO LABORATORIO DE FAME S.A	FAME-CC-FR-08 REV.:00

FECHA: 1/9/2026
PROCESO: PE-FAME-2013-2026-074

CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M001 INFORME: 22167	C/NC
23100000836	LONA CORDURA 100%POL NEGRA GRU	m	NEGRO	NEGRO	C

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-4006 TPG	ΔE 1	19-4006 TPG	C
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TAFETÁN GRUESO REVÉS: LAMINADO	-	TAFETÁN GRUESO REVÉS: LAMINADO	C
3	COMPOSICIÓN		-				C
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100	-	100%	C
4	PESO	ISO 3801	g/m²	450	± 5 %	472	C
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	148	± 3	148,5	C
6	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	ASTM D-5034	kgf	≥ 80	-	149,7	C
7	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	kgf	≥ 60	-	164,58	C
8	PRESIÓN HIDROSTÁTICA (IMPERMEABLE)	AATTCC-127	kpa	>10	-	39,87	C
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4-5	C
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4-5	C

USO EN CONFECCIÓN

11	CHALECO, CINTO DE CAMPAÑA, MALETERìA	C

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

A	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÒN DE MUESTRA FÌSICA.	C
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.	
C	TACTO RÍGIDO.	C

RESPONSABILIDADES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: KATHERINE SILVANA CHUQUIMARCA PAUCAR	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA
ING. KATHERINE CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD