FAME	FICHA TÉCNICA	COD.: FAME-CC-FR-15
		REV.: 01

DATOS GENERALES

CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL
23100001497	TELA TAF 100% PES GV NEGRA	m	NEGRO

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-4006 TPG	ΔE 1
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TAFETÁN 1/1 FILM IMPERMEABILIZADO	-
3	COMPOSICIÓN		-		
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100	-
4	PESO	ISO 3801	g/m²	162	± 5 %
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3
6	NÚMERO DE HILOS URDIMBRE	ISO 7211-2	#HILOS / cm	42	± 2
7	NÚMERO DE HILOS TRAMA	ISO 7211-2	#HILOS / cm	31	± 2
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 2
9	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2
10	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	ASTM D-5034	kgf	≥ 50	-
11	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	kgf	≥ 90	-
12	RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE	ASTM D-2261	kgf	≥ 2,5	-
13	RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA	ASTM D-2261	kgf	≥ 2,5	-
14	REPELENCIA AL AGUA	AATCC-22	ESCALA	≥ 90 (ISO 4)	-
15	IMPERMEABILIDAD (LLUVIA STORM)*	AATCC-35	g	máximo 1	-
16	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
17	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3	-
18	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-
19	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 3	-
20	TRANSMISIÓN DE VAPOR MÍNIMO MET B *	ASTM E 96	g/m²	600	
21	TRANSMISIÓN DE VAPOR MÍNIMO MET BW *	ASTM E 96	g/m²	3600.00	
22	APARIENCIA 5 LAVADOS MÍNIMO	AATCC 124	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	
23	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORAS)	AATCC-16.3	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
24	PROTECCIÓN UPF (SECO)*	AATCC-183	UPF	> 50+	-
25	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-

USO EN CONFECCIÓN

26	TERNO DE AGUA

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) DE UN LABORATORIO COMPETENTE.
B	BASE IMPERMEABLE QUE PERMITA LA TRANSPIRACIÓN DE VAPOR DE AGUA DANDO FRESCURA Y COMODIDAD.
C	LA TELA IMPERMEABILIZADA DEBE PERMITIR CINTA TERMOSELLADORA PARA IMPERMEABILIZAR COSTURAS.
D	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.
E	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.

RESPONSABILIDADES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: MARTHA JAZMIN HARO HARO	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD