FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	FICHA TÉCNICA	COD.: FAME-CC-FR-15 REV.: 01

DATOS GENERALES

CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL
23100001744	TELA JER LY 90PES7SPA3PA MAR	m	MARRÓN

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	-	ΔE 1
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TEJIDO DE PUNTO JERSEY	-
3	COMPOSICIÓN				
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	90	± 5 %
3.2	ELASTANO			7	± 5 %
3.3	POLIAMIDA			3	± 2 %
4	PESO	ISO 3801	g/m²	190	± 5 %
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	160	± 1,5 %
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 3
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 3
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 3	-
10	EFICACIA ANTIBACTERIAL*	AATCC TM 100	% REDUCCIÓN	≥ 99	-
11	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORAS)	AATCC-16.3	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
12	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-1	ESCALA 1 A 5	≥ 4	-
13	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-
14	ACABADO	-	-	TECNOLOGÍA DRY	-

USO EN CONFECCIÓN

15	BUSO TÁCTICO

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.
C	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.

RESPONSABILIDADES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: MARTHA JAZMIN HARO HARO	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: VANESSA ARACELY LLUMIQUINGA REVELO	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: ARMANDO MAURICIO CHACHA ALBUJA
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING.VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD